FICHE TECHNIQUE CO99 UVB

Base:
Colle à base de caoutchouc synthétique et résins, avec des solvants inflammables

Cette colle de contact à été développée pour l'encollage de la membrane UVB sur des supports en bois, béton, pierre, alu, métal. La colle s'emploie aussi pour l'étanchéification des lés.

Couleur :	Noir/gris foncé
Poids spécifique :	0.86 kg/dm³
Extrait sec :	45+/-3%
Temperature minimum :	>5°C
Viscosité	3500 mPa.s
Temp ouvert à 20°C:	max 10 min
Temp ouvert maximumà 20°C	max 20 min
Point d'inflammation :	<0°C

Données de sécurité:
F: facilement inflammable
Xn: nocif
Contrôlez notre fiche de sécurité avant l'utilisation :

Mode d'emploi colle contact sur supports:
La colle est prête à emploi. Elle ne peut être mélangée avec d'autres produits ou solvants. La colle ne s'emploie que dans des conditions sèches et à une tempèrature au dessus de 5°C. Le support doit être sec, popre et exempt d'aspérités. Il ne peut y avoir de contact avec des produits gras ou d'huiles ou des produits à base d'hydrocarbures. Le travail est interrompu par temps humide et lorsqu'il y a risque de condensation lors de l'application des colles. Quand la membrane est sale il faut la nettoyer au C3. La colle est appliquée sur les deux faces à encoller à l'aide d'une brose ou avec un rouleau. La consummation varie entre 500 et 800 gr/m² selon le support. Attendez ca 5-15 minutes avant de fermer les deux parties, jusqu'à ce que la colle soit sèche à toucher. Poser la membrane contre le support et maroufflez bien avec une roulette. Faites attention de ne pas introduire de la tension dans l'EPDM. Si la colle est appliqée trop épaisse, ou si le joint est fermé trop vite, des bulles se formeront entre les deux couches. L'adhérence est immédiate et s'améliorera dans les jours suivants. Il est nécessaire de faire un collage de teste sur chaque support! Controlez après 1 heure l'adhérence sur le support. Appliquez le primer 9800 a rato de 250gr/m² sur des support poreux.

Pelage de support N/50mm	**Colle contact CO99 cladseal**		
	béton	**Bois**	**alu**
- Neuf 20°C	42	74	42
Neuf –10°C	102	145	50
Neuf 60°C	17	13	20
- 7 j eau	45	46	31
- 3 m eau	39	46	41
-3m 90°C	38	19	48

Mode d'emploi pour jonctions des lés
Le chevauchement de deux bandes d'UVB sera de 10cm. Appliquez la colle CO99 sur les deux faces et attendez 10 minutes. Fermez le joint et maroufflez le fortement. Consommation: 60 à 80 gr/mc.

Caracteristiques	norme	Critère du fabricant	Testes externes
Lés			
- pelage CO99	EN 12316-2	>=25 N	X 62
- cisaillement CO99	EN 12317-2	>= 150N	X 212

Attention :
La colle se conserve dans un endroit sec et, bien ventilé et à l'abris des intempéries et à une température comprise entre 5 et 20°C. Durée 12 mois après date de fabrication.

Emballage et déchêts
Emballage: la colle est emballée dans des pots prévu et agré UN 1133 et se vend en pot de 0.9L et 5.2L (4.5kg).
SealEco Belgium est un membre de Valipack.